

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2003-088551**

(43)Date of publication of application : **25.03.2003**

(51)Int.Cl.

A61F 13/49
A61F 5/44
A61F 13/15
A61F 13/472
A61F 13/53
C08J 3/24
C08J 5/04
// C08L101:00

(21)Application number : **2001-284739**

(71)Applicant : **SUMITOMO SEIKA CHEM CO LTD**

(22)Date of filing : **19.09.2001**

(72)Inventor : **YAMAMORI KATSUICHI**
NAWATA YASUHIRO
FUJIKAKE MASATO

(54) **ABSORBER AND ABSORPTIVE ARTICLE USING IT**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an absorber capable of attaining a reduction in thickness without causing a problem in actual use and an absorptive article using it.

SOLUTION: This absorber comprises a water absorptive resin in which the pressure water absorption amount of artificial urine after 30 seconds from water absorption start is 10 g/g or less, and the amount of pressure water absorption of artificial urine after 30 minutes from water absorption start is 20 g/g or more, and a hydrophilic fiber. The water absorptive resin is subjected to hydrophobic treatment, and preferably subjected to surface crosslinking. In this absorber, the ratio of the water absorptive resin is set to 30 wt.% or more and less than 100 wt.% of the total weight of the absorber. The absorber is retained between a liquid permeable sheet and a liquid impermeable sheet to constitute the absorptive article.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-88551

(P2003-88551A)

(43) 公開日 平成15年3月25日 (2003.3.25)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード* (参考)
A 6 1 F 13/49		A 6 1 F 5/44	H 3 B 0 2 9
5/44		C 0 8 J 3/24	Z 4 C 0 0 3
13/15		5/04	C E P 4 C 0 9 8
13/472		C 0 8 L 101:00	4 F 0 7 0
13/53		A 4 1 B 13/02	D 4 F 0 7 2
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 13 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2001-284739(P2001-284739)

(22) 出願日 平成13年9月19日(2001.9.19)

(71) 出願人 000195661

住友精化株式会社

兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1

(72) 発明者 山盛 勝一

兵庫県姫路市飾磨区入船町1番地 住友精
化株式会社機能樹脂研究所内

(72) 発明者 縄田 康博

兵庫県姫路市飾磨区入船町1番地 住友精
化株式会社機能樹脂研究所内

(74) 代理人 100086380

弁理士 吉田 稔 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 吸収体およびそれを用いた吸収性物品

(57) 【要約】

【課題】 実際の使用状態において問題を生じることなく薄型化を達成できる吸収体およびそれを用いた吸収性物品を提供する。

【解決手段】 本発明の吸収体では、吸水開始から30秒後における人工尿の加圧吸水量を10g/g以下であり、吸水開始から30分後における人工尿の加圧吸水量を20g/g以上の吸水性樹脂と親水性繊維とを含むものとした。吸水性樹脂には、疎水処理を施し、これに加えて表面架橋を施しておくのが好ましい。本発明の吸収体では、吸水性樹脂の割合が、吸収体の全体重量の30重量%以上100重量%未満とされる。本発明の吸収体は、液体透過シートと液体不透過シートとの間に保持されて吸収性物品を構成する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 吸水開始から30秒後における人工尿の加圧吸水量が10g/g以下であり、吸水開始から30分後における人工尿の加圧吸水量が20g/g以上である吸水性樹脂と親水性繊維とを含む吸収体。

【請求項2】 上記吸水性樹脂の吸水開始から30秒後における人工尿の加圧吸水量が5g/g以下であり、吸水開始から30分後における人工尿の加圧吸水量が30g/g以上である、請求項1に記載の吸収体。

【請求項3】 上記吸水性樹脂の生理食塩水に対する飽和吸水量が40g/g以上である、請求項1または2に記載の吸収体。

【請求項4】 上記吸水性樹脂の重量平均粒子径が200～600μmである、請求項1ないし3のいずれか1つに記載の吸収体。

【請求項5】 上記吸水性樹脂が疎水処理されている、請求項1ないし4のいずれかに記載の吸収体。

【請求項6】 上記吸水性樹脂が表面架橋されている、請求項5に記載の吸収体。

【請求項7】 上記吸水性樹脂の割合が、上記吸収体の全重量の30重量%以上100重量%未満の範囲である、請求項1ないし6のいずれかに記載の吸収体。

【請求項8】 液体透過性シートと液体不透過性シートとの間に、請求項1ないし7のいずれかに記載した吸収体を保持することを特徴とする、吸収性物品。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、紙おむつ、失禁パッド、生理用ナプキンなどの衛生材料に用いられる吸収体およびそれを用いた吸収性物品に関する。

【0002】

【従来の技術】紙おむつ、失禁パッド、生理用ナプキンなどの吸収性物品は、身体に接触する側に配された柔軟な液体透過性シートと、身体と接触する反対側に配された液体不透過性シートとの間に、尿や体液などの水性液体を吸収・保持する吸収体が保持された構造を有している。

【0003】吸収体は、木材から得られる綿状パルプなどからなる親水性繊維と、吸水性樹脂から構成されている。水性液体は、不織布などからなる液体透過性シートを通過して吸収体に吸収される。吸収された水性液体は、親水性繊維で一時的に保持され、吸水性樹脂に移行して保持される。

【0004】吸収体における親水性繊維と吸水性樹脂とは、水性液体を吸収・保持する際に、それぞれ異なった役割を有している。

【0005】まず、親水性繊維は、単位量あたりの吸水量が少なく、圧力がかかると吸収した水性液体を放出しやすいが、吸水速度が非常に速く液拡散性が良いといった特徴を有している。そのため、親水性繊維は、吸水性

樹脂が水性液体を吸水するまでの水性液体の保持および吸収体中で水性液体を拡散させる役割を有している。さらに、膨潤した吸水性樹脂が変形して粒子間の隙間を塞ぎ、粒子間の隙間を通る液体の流れを妨げるゲルブロッキングを防ぐ役割も有している。

【0006】一方、吸水性樹脂は、単位量あたりの吸水量が多いといった特徴を有している。そのため、吸水性樹脂は、親水性繊維が保持して拡散させた水性液体を吸収・保持する役割を有している。

【0007】このような特徴の相違から、吸収体における親水性繊維と吸水性樹脂の比率が、水性液体の吸収・拡散性や、逆戻り量といった吸収体の吸水特性に大きく影響を及ぼす要因となっている。つまり、親水性繊維の割合が大きいとその吸収体は、水性液体の拡散性は良くなるが、吸水量が少なく、逆戻り量が多くなる。逆に、吸水性樹脂の割合が大きいと、吸水量が多く、逆戻り量が少なくなるが、吸水性樹脂によるゲルブロッキングが生じやすくなるために、水性液体の拡散性が悪くなり、吸収体を有効に利用できなくなる。

【0008】近年、紙おむつ、失禁パッド、生理用ナプキンなどの吸収性物品は、薄型化が進んでいる。つまり、親水性繊維と吸水性樹脂からなる吸収体において、嵩高く、水性液体の保持能力が低い親水性繊維の割合を小さくし、嵩が小さく、水性液体の保持能力の高い吸水性樹脂の割合を大きくすることにより、吸収性物品の吸水量を低下させることなく薄型化を可能にしている。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、吸収性物品の薄型化のため、吸収体中の吸水性樹脂の割合を大きくすると、上述の理由により、吸水開始から比較的早期にゲルブロッキングが生じやすく、水性液体の拡散性が悪くなって吸収体が有効に利用されにくくなり、吸収体における小さな領域でのみ水性液体が吸収される。このため、実際の使用状態においては、吸収体が吸収できる水性液体の総量が小さくなるために、吸収しきれずに逆戻り量が増えたり、尿が漏れる等の問題がある。

【0010】したがって、本発明は、実際の使用状態において問題を生じることなく薄型化を達成できる吸収体およびそれを用いた吸収性物品を提供することをその課題としている。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記した課題を解決すべく鋭意検討した結果、吸水開始初期の加圧吸水量および吸水後期の加圧吸水量と、吸収性物品の吸水特性との関係に着目し、吸水開始初期の加圧吸水量が特定値以下であり、吸水後期の加圧吸水量が特定値以上の吸水性樹脂と親水性繊維とを含む吸収体が、上記した課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0012】すなわち、本発明では、吸水開始から30

秒後における人工尿の加圧吸水量が 10 g/g 以下であり、吸水開始から 30 分後における人工尿の加圧吸水量が 20 g/g 以上である吸水性樹脂と、親水性繊維とを含む吸収体が提供される。

【0013】本発明に用いられる吸水性樹脂は吸水開始から 30 秒後における人工尿の加圧吸水量を 5 g/g 以下とし、吸水開始から 30 分後における人工尿の加圧吸水量を 30 g/g 以上とするのが好ましく、また生理食塩水に対する飽和吸水量を 40 g/g 以上とするのが好ましい。

【0014】また、本発明に用いられる吸水性樹脂の重量平均粒子径は、 $200 \sim 600 \mu\text{m}$ とするのが好ましい。

【0015】さらに、本発明に用いられる吸水性樹脂は、疎水処理を施しておくのが好ましく、疎水処理に加えて、表面架橋を施しておくことが好ましい。

【0016】本発明の吸収体においては、吸水性樹脂の割合を吸収体の全体重量の 30 重量%以上 100 重量%未満の範囲とするのが好ましい。一方、本発明の吸収性物品は、液体透過シートと液体不透過シートとの間に、

上述した吸収体を保持させたことを特徴としている。

【0017】本発明の吸収性物品（吸収体）では、上述した特性を有する吸水性樹脂を使用しており、実際の使用状態において、拡散性に優れ、逆戻り量を抑制しつつ、吸収性物品（吸収体）の薄型化を達成することができるようになる。

【0018】すなわち、親水性繊維は、水性液体の吸水速度が非常に速く、拡散性に優れているが保持能力が少ない一方、吸水性樹脂は水性液体の保持能力に優れているが、拡散性に劣る。このため、吸収性物品が水性液体を吸収する特に初期段階において、親水性繊維が水性液体を吸収し、拡散させることが好ましく、吸水性樹脂は親水性繊維の吸収、拡散機能をできるだけ阻害しないことが望ましい。本発明に用いられる吸水性樹脂は、初期吸収速度が遅いために、初期吸収段階においては、親水性繊維を利用して水性液体を広く拡散させ、その後速やかに親水性繊維から水性液体を吸収する。このため、吸収性物品が水性液体を吸収する際の、親水性繊維の持つ早い吸収・拡散機能と、吸水性樹脂が持つ水性液体の高い保持能力を有効に利用できる。その結果、吸収性物品（吸収体）が非常に高い液拡散性および吸水量を保持するなどの優れた性能（吸水特性）を有するものとなり、実際の使用状態での問題の発生を抑制しつつも吸収性物品（吸収体）の薄型化を達成することができるようになる。

【0019】

【発明の実施の形態】以下に本発明の吸収体およびそれを用いた吸収性物品について説明する。なお、吸収性物品としては、紙おむつ、失禁パッド、生理用ナプキンなどが挙げられるが、本発明では、これらのものには限定

されない。

【0020】本発明の吸収性物品は、水性液体を通過することのできる液体透過性シート（トップシート）と、水性液体を通過することのない液体不透過性シート（バックシート）との間に、水性液体を吸収・保持する吸収体を保持した構造を有している。液体透過性シートは、身体と接触する側に配されており、液体不透過性シートは、身体と接触することのない側に配されている。

【0021】液体透過性シートとしては、たとえばポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミド等からなる不織布、あるいは多孔質の合成樹脂シートなどが挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0022】液体不透過性シートとしては、たとえばポリエチレンやポリプロピレン、ポリ塩化ビニルなどからなる合成樹脂フィルム、これら合成樹脂と不織布との複合材料からなるフィルムなどが挙げられるがこれらに限定される物ではない。

【0023】本発明の吸収体は、親水性繊維と吸水性樹脂から構成されている。吸収体における吸水性樹脂の割合は、吸収性物品の薄型化を達成すべく、吸収体の全体重量の 30 重量%以上 100 重量%未満、好ましくは 40 重量%以上 100 重量%未満、さらに好ましくは 50 重量%以上 100 重量%未満、最も好ましくは 60 重量%以上 100 重量%未満とされる。吸収体の構成としては、たとえば吸水性樹脂と親水性繊維を均一にブレンドしたミキシング構造、層状の親水性繊維の間に吸水性樹脂を保持したサンドイッチ構造、あるいは吸水性樹脂と親水性繊維とをティッシュでくるんだ構造などが挙げられるが、これらのものには限定されない。なお、本発明の吸収体においては、補強材として合成繊維を含んでいても良い。

【0024】親水性繊維としては、木材から得られる綿状パルプ、メカニカルパルプ、ケミカルパルプ、セミケミカルパルプなどのセルロース繊維、レーヨン、アセテートなどの人工セルロース繊維などが知られている。また、ポリアミドやポリエステル、ポリオレフィンなどの合成繊維を含有しても良い。親水性繊維は、これらに限定されるものではない。

【0025】本発明に用いられる吸水性樹脂は、吸水開始から 30 秒後における人工尿の加圧吸水量が 10 g/g 以下、好ましくは 5 g/g 以下、さらに好ましくは $0.1 \sim 5 \text{ g/g}$ であり、吸水開始から 30 分後における人工尿の加圧吸水量が 20 g/g 以上、好ましくは 30 g/g 以上、さらに好ましくは $30 \sim 70 \text{ g/g}$ であるものが使用される。本発明に用いられる吸水性樹脂では、生理食塩水に対する飽和吸水量が 40 g/g 以上、好ましくは $40 \sim 100 \text{ g/g}$ 、より好ましくは $40 \sim 90 \text{ g/g}$ 、さらに好ましくは $40 \sim 80 \text{ g/g}$ である。吸水開始から一定時間経過後の加圧吸水量や飽和吸水量が低すぎると、吸収体の吸収量が低くなりすぎるた

め、本発明の目的を達成し得ないからである。

【0026】ここで、本発明という人工尿に対する加圧吸水量や生理食塩水に対する飽和吸水量は、後述する方法で測定したものをさしている。また、本発明という人工尿は、蒸留水100重量部に対して、 NaCl を1重量部、 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ を0.03重量部、 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ を0.06重量部溶解させたものをいい、本発明という生理食塩水とは、0.9重量%塩化ナトリウム水溶液をいう。

【0027】吸水性樹脂は、主として紙おむつなどの吸収性物品に使用されるものであり、親水性繊維との複合体において水性液体の拡散を阻害することなく多量の水性液体を吸収する必要がある。また、吸収性物品の使用時には、吸水性樹脂に対していくらかの荷重が作用した状態とされているため、吸収性物品に使用される吸水性樹脂には、ある程度の加圧下において上述した性能が要求される。

【0028】これに対して、本発明に用いられる吸水性樹脂は、吸水開始30秒後の加圧吸水量が比較的少ないためにゲルブロッキングが生じにくく、吸水開始直後では水性液体の拡散が支配的となり、吸水開始30分後には吸水が支配的となるような性能を有している。従って、本発明の吸収体は吸水性樹脂と親水性繊維との複合状態を勘案した評価に基づいて構成されたものであり、拡散性に優れ、逆戻りを抑制した極めて実用的なものとなっている。また、このような特性を有する結果、本発明の吸収体を吸収性物品に使用した場合、吸水性樹脂の割合を多くしても十分に水性液体を拡散・吸収することができるため、従来の問題を回避しつつ吸収性物品の薄型化を達成することができる。

【0029】本発明に用いられる吸水性樹脂は、ゲルブロッキングの発生や使用者が感じる異物感の程度を抑制すべく、その重量平均粒子径を200~600 μm の範囲とするのが好ましく、300~600 μm の範囲とするのがさらに好ましい。吸水性樹脂の重量平均粒子径が200 μm より小さいと、小粒子の存在割合が多くなり、粉立ちなどにより粉体の取り扱い性が悪化するばかりか、ゲルブロッキングが生じやすくなって本発明の目的を達成するのが困難となるために好ましくない。一方、吸水性樹脂の重量平均粒子径が600 μm より大きいと、吸水性樹脂をおむつなどの吸収性物品に採用したときに使用者が異物感を感じて、吸収性物品を快適に使用することができなくなるために好ましくない。

【0030】本発明に用いられる吸水性樹脂としては、たとえばポリアクリル酸部分中和物架橋体、澱粉-アクリル酸グラフト重合体の中和物、澱粉-アクリロニトリルグラフト重合体の加水分解物などが挙げられる。

【0031】このような吸水性樹脂は、たとえばアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸などの不飽和カルボン

酸またはこれらの中和物から選ばれる1種類以上の単量体を重合若しくは共重合させた後、この重合体に対して必要に応じて粉碎・分級などの操作を行って、所望とする重量平均粒子径に調整することにより得られる。単量体としては、安価であり入手が容易なことからアクリル酸およびその中和物が好ましい。

【0032】本発明に用いられる吸水性樹脂の製造方法として採用できる重合方法は、特に限定されるものではなく、逆相懸濁重合法や水溶液重合法などの一般的に知られた種々の重合法を採用することができる。

【0033】本発明に用いられる吸水性樹脂の製造の1例としての逆相懸濁重合法を以下に説明する。

【0034】逆相懸濁重合法では、分散安定剤の存在下で、有機溶媒中に単量体水溶液を分散させた状態で、たとえば重合開始剤を用いることにより重合が行われる。

【0035】有機溶媒としては、炭化水素溶媒が用いられる。ここで用いられる炭化水素溶媒は、脂肪族炭化水素溶媒または脂環族炭化水素溶媒である。脂肪族炭化水素溶媒としては、たとえばn-ヘキサン、n-ヘプタンなどが挙げられる。脂環族炭化水素溶媒としては、たとえばシクロペンタン、メチルシクロペンタン、シクロヘキサンおよびメチルシクロヘキサンなどが挙げられる。これらの炭化水素溶媒のうち好ましいものは、工業的に品質が一定しておりかつ入手が容易で安価なn-ヘキサン、n-ヘプタン、シクロヘキサンである。なお、炭化水素溶媒は、2種以上を混合して用いてもよい。

【0036】単量体水溶液としては、不飽和カルボン酸水溶液が挙げられる。不飽和カルボン酸としては、たとえばアクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、 β -ヒドロキシアクリル酸、 β -アクリルオキシプロピオン酸およびこれらの塩が挙げられる。単量体水溶液中の単量体の濃度は、たとえば10重量%~飽和重量%とされ、さらに好ましくは25重量%~飽和重量%とされる。

【0037】不飽和カルボン酸塩を構成する塩としては、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム塩などが挙げられるが、特に好ましくはナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属塩が使用される。

【0038】不飽和カルボン酸水溶液は、不飽和カルボン酸単量体以外の共重合成分を含んでいてもよい。共重合成分としては、たとえば(メタ)アクリルアミド、N-置換(メタ)アクリルアミド、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、メトキシポリエチレングリコール(メタ)アクリレート、ポリエチレングリコール(メタ)アクリレートなどのノニオン性親水性基含有単量体；N、N-ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、N、N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリレート、N、N-ジメチルアミノプロピル(メタ)アクリルアミドなどのアミノ基含有不飽和単量体やそれらの4

級化物などを挙げることができるが、共重合成分については特に限定されない。また、これらの不飽和カルボン酸溶液に、デンプン、セルロースおよびそれらの誘導体、水溶性ポリアクリル酸（塩）およびそれらの架橋体、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコールなどの親水性高分子などを添加してもよい。

【0039】分散安定剤としては、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビトール脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルなどの非イオン性界面活性剤が挙げられる。このような分散安定剤は、2種以上が混合して用いられてもよい。

【0040】分散安定剤とともに高分子分散助剤を用いてもよい。これらは、重合前に界面活性剤と併用して用いても、重合後に添加して用いてもよい。高分子分散助剤としては、たとえばエチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース、酸化変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリブタジエン、無水マレイン酸変性EPDM（エチレン・プロピレン・ジエン・ターポリマー）などが用いられる。

【0041】なお、分散安定剤および／または高分子分散助剤の使用量は、通常、不飽和カルボン酸水溶液の0.1～5重量%、好ましくは0.2～3重量%である。使用量が0.1重量%未満の場合は、分散が不十分となる。逆に、5重量%を超えても、それに見合う効果が得られない。

【0042】重合開始剤としては、一般に使用される水溶性ラジカル重合開始剤である過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウムなどが適し、これらと亜硫酸塩などを併用したレドックス系重合開始剤として用いることも可能である。これら重合開始剤の使用量は、単量体に対して0.001モル%～2モル%の範囲内が好ましく、0.01モル%～0.5モル%の範囲内がより好ましい。

【0043】重合温度は、使用する重合開始剤の種類によっても異なるが、通常、20～110℃、好ましくは40～80℃とされる。重合温度が20℃より低いと、重合速度が低下して重合時間が長くなるために経済的でない一方、重合温度が110℃より高い場合には重合熱を除去するのが困難となって円滑な重合反応を行うのが困難となる。

【0044】本発明に用いられる吸水性樹脂は、複数の重合性不飽和基や、複数の反応性基を有する架橋剤と反応または共重合させることにより、その内部が架橋されていることが好ましい。また、吸水性樹脂は、架橋剤を必要としない自己架橋型であってもよい。

【0045】架橋剤としては、たとえば重合性架橋剤としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、トリメチロールプロパン、グリセリン、ポリオキシエチ

レングリコール、ポリオキシプロピレングリコール、ポリグリセリンなどのポリオール類のジまたはトリ（メタ）アクリルエステル類；前記ポリオール類とマレイン酸、フマル酸などの不飽和酸類とを反応させて得られる不飽和ポリエステル類；N，N′-メチレンビス（メタ）アクリルアミドなどのビスアクリルアミド類；ポリエポキシドと（メタ）アクリル酸とを反応させて得られるジトリ（メタ）アクリル酸エステル類；トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどのポリイソシアネートと（メタ）アクリル酸ヒドロキシエチルとを反応させて得られるジ（メタ）アクリル酸カルバミンエステル類；アリル化デンプン、アリル化セルロース、ジアリルフタレート、N，N′，N″-トリアリルイソシアネレート、ジビニルベンゼンなどが挙げられる。

【0046】これらの中でエチレングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、プロピレングリコールジメタクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクリレート、ジアリルフタレート、N，N′，N″-トリアリルイソシアネレート、N，N′-メチレンビスアクリルアミドなどが通常使用される。

【0047】一方、不飽和カルボン酸またはその重合体中のカルボキシル基との反応を利用した架橋剤としては、たとえばジグリシジルエーテル化合物、イソシアネート化合物、ハロエポキシ化合物などであり、これらの中では特にジグリシジルエーテル化合物が適している。

【0048】ジグリシジルエーテル化合物の具体例としては、（ポリ）エチレングリコールジグリシジルエーテル、（ポリ）プロピレングリコールジグリシジルエーテル、（ポリ）グリセリンジグリシジルエーテルなどがあり、中でもポリエチレングリコールジグリシジルエーテルが最も好適な結果を与える。ハロエポキシ化合物としてはエピクロルヒドリン、エピブロムヒドリン、 α -メチルエピクロルヒドリンなどが挙げられる。イソシアネート化合物としては、2，4-トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートなどが挙げられる。これら架橋剤は、単独で用いてもよく、また、2種類以上を混合して用いてもよい。例示した化合物のうち、複数の重合性不飽和基を有する化合物を架橋剤として用いることがより好ましい。

【0049】吸水性樹脂の内部を架橋する架橋剤の使用量は、吸水性樹脂を製造する際の単量体の合計に対して、0.001～3重量%、好ましくは0.003～2重量%、さらに好ましくは0.005～1重量%である。架橋剤の使用量が0.001重量%より少なくなると吸水性樹脂の吸水時のゲル強度が低下し目的を達しない一方、3重量%を越えるようになると吸水量が極度に低下するので好ましくない。

【0050】本発明に用いられる吸水性樹脂には、疎水処理を施し、あるいは疎水処理に加えて、表面架橋を施しておくのが好ましい。

【0051】ここで、疎水処理を施した場合には、吸水性樹脂が初期吸水時には膨潤しにくく、ゲルブロッキングが生じにくくなるために水性液体の拡散性が向上する。一方、表面架橋とは、吸水性樹脂の粒子の表層を架橋し、内層に比べて表層の架橋度を大きくすることをいう。このため、表面架橋が施された粒子は、表面架橋を施していないものに比べて表層部の強度が強くなるため、粒子内に液体を取り込んだ場合においても変形しにくく、ゲルブロッキングが生じにくくなって吸水時の拡散性を良好なものとでき、吸収体を有効に利用でき逆戻り量を小さくできる。したがって、疎水処理や表面架橋を施せば、吸水開始初期の段階では、液体の拡散を支配的にできるとともに、吸水開始から一定時間（たとえば30分）経過後における加圧吸水量や飽和吸水量を大きく確保できるようになる。

【0052】疎水処理は、たとえば疎水性材料を各種溶剤に溶解した溶液、あるいは加熱により溶融させて、吸水性樹脂に噴霧・乾燥してコーティングすることにより、あるいは吸水性樹脂の製造の際に、疎水性材料の存在下で重合してコーティングすることにより行うことができる。本発明においては、疎水処理の方法は、これらに限定されるものではない。

【0053】上記疎水性材料の添加量は、種類により異なるが、吸水性樹脂100重量部に対し、0.001～10重量部の範囲が好ましい。使用量が0.001重量部未満の場合は、効果が不十分となり、逆に10重量部を超えると、それに見合う経済的な効果が見られない。

【0054】疎水性材料としては、実質的に水に不溶な材料、例えば、*n*-ドデカン、*n*-ヘキサデカン、*n*-ヘプタデカン等の高級脂肪族炭化水素、ドデカン-1-オール、ヘキサデカン-1-オール等の高級脂肪族アルコール、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビトール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル等の高級脂肪酸エステル類等の高級脂肪族化合物；ラウリン酸アミド、オレイン酸アミド、エルカ酸アミド等の高級脂肪酸アミド；ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン／酢酸ビニル共重合体、酸化変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリエチレン、無水マレイン酸変性ポリブタジエン、無水マレイン酸変性EPDM（エチレン・プロピレン・ジエン・ターポリマー）等のポリオレフィン類；ナイロン等のポリアミド類；ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル類；セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレート、エチルセルロース、ベンジルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロース等のセルロース類誘導体；疎水性シリカ等の疎水化された無機粉末等が挙げられる。これらのものは、単独で用いても良く、2

種類以上を併用して用いることもできる。なかでも、脂肪酸エステル類が好ましく、とりわけHLBが5以下、好ましくはHLBが4以下、さらに好ましくはHLBが3以下の脂肪酸エステル類が好ましい。

【0055】表面架橋剤としては、吸水性樹脂中のカルボキシル基と反応し得るものが用いられる。たとえば、（ポリ）エチレングリコールジグリシジルエーテル、（ポリ）グリセロールポリグリシジルエーテル、（ポリ）プロピレングリコールジグリシジルエーテル、グリシドール等のエポキシ化合物；エピクロロヒドリン、エピブロムヒドリン、 α -メチルエピクロロヒドリン等のハロゲン化エポキシ化合物；（ポリ）エチレングリコール、（ポリ）プロピレングリコール、1,3-プロパンジオール、（ポリ）グリセリン、ジオール類、ペンタンジオール類、ヘキサジオール類、シクロヘキサジオール類、トリメチロールプロパン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、ポリオキシプロピレン、ペンタエリスリトール、ソルビトール等の多価アルコール化合物；エチレンジアミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン、ペンタエチレンヘキサミン、ポリエチレンイミン、ポリアミドポリアミン等の多価アミン化合物；2,4-トリレンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート等の多価イソシアネート化合物；1,2-エチレンビスオキサゾリン等の多価オキサゾリン化合物； γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリメトキシシラン等のシランカップリング剤；アルミニウム、マグネシウム、チタン等の水酸化物及び塩化物等の多価金属化合物等が挙げられるが、特に限定されるものではない。

【0056】上記の表面架橋剤のうち、エポキシ化合物、多価アルコール化合物がより好ましく用いられる。これら表面架橋剤は、単独で用いてもよく、2種類以上を併用してもよい。

【0057】表面架橋剤の使用量は、上記単量体の合計量に対して、0.01～5重量%、好ましくは0.02～4重量%、さらに好ましくは0.03～3重量%である。架橋剤の使用量が0.01重量%より少なくなると吸水性樹脂の吸水時のゲル強度が低下し目的を達し得ないおそれがある。一方、5重量%より多いと吸水量が極度に低下するおそれがあり好ましくない。

【0058】表面架橋剤の添加時期については、単量体の重合終了後であれば特に限定されないが、水の存在下で添加することが好ましい。水の量については、吸水性樹脂固形分100重量部に対して、1～300重量部、好ましくは5～200重量部であることが望ましい。

【0059】表面架橋剤の添加方法は、例えば重合終了直後の含水ポリマーから一定量の水分を留去した後に添加する方法、あるいは粉体の吸水性樹脂に少量の水に分散させた表面架橋剤を噴霧するなどして均一に添加する

方法等が挙げられるが、特に限定されるものではない。

【0060】

【実施例】以下、本発明を実施例、比較例とともに説明するが、それに先んじて、各実施例および比較例で使用される吸水性樹脂の製造例を説明し、次いで各実施例および比較例での測定項目についてその測定方法を説明する。

【0061】製造例1：攪拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml容の五つ口円筒型丸底フラスコにn-ヘプタンを500ml加えた。これに、HLBが13.1のヘキサグリセリルモノベヘニレート1.38gを添加して分散させ、50℃まで昇温して溶解した後、30℃まで冷却した。

【0062】一方、500ml容の三角フラスコを用意し、80重量%アクリル酸水溶液92gを加えた。これに、外部から氷冷しつつ、30重量%水酸化ナトリウム水溶液102.2gを滴下して75モル%の中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製した。さらに、ヒドロキシエチルセルロース0.46gを添加し、2時間攪拌溶解した。その後、水50.3gと、重合開始剤の過硫酸カリウム0.11gを添加し、これを単量体水溶液とした。

【0063】次に、上記単量体水溶液を、上記五つ口円筒型丸底フラスコに、攪拌下で全量加えて分散させ、系内を窒素で充分置換した後、70℃に昇温し1時間重合反応を行った。重合終了後、含水状ゲル状物から水分をn-ヘプタンと共に煮沸させて留去した。脱水した含水状ゲル状物に4.6gの水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル92.0mgを添加し、80℃で2時間保持した。その後、50mlのn-ヘプタンに分散した粉末状のエチルセルロースを0.92g添加し、さらに1時間保持した。その後、余剰の水およびn-ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、850μmのふるいで分級して吸水性樹脂(A)を得た。

【0064】製造例2：エチルセルロースに代えて粉末状の無水マレイン酸変成ポリエチレン0.92gを用いた以外は、製造例1と同様の操作を行い、吸水性樹脂(B)を得た。

【0065】製造例3：エチルセルロースに代えてHLBが1.8のソルビタントリオレート0.92gを用いた以外は、製造例1と同様な操作を行い、吸水性樹脂(C)を得た。

【0066】製造例4：攪拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml容の五つ口円筒型丸底フラスコにn-ヘプタンを500ml加えた。これに、HLBが13.1のヘキサグリセリルモノベヘニレート1.38gを添加して分散させ、50℃に昇温して溶解した後、30℃まで冷却した。

【0067】一方、500ml容の三角フラスコを2つ用意し、まず、80重量%アクリル酸水溶液92gを加

えた。これに、外部から氷冷しつつ、30重量%水酸化ナトリウム水溶液102.2gを滴下して75モル%の中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製した。さらに、水50.3gと、重合開始剤の過硫酸カリウム0.11gを添加し、これを1段目重合用の単量体水溶液(a)とした。次いで、別の500ml容の三角フラスコに、80重量%アクリル酸水溶液119.1gを加え、上記のごとく冷却しつつ、30重量%水酸化ナトリウム水溶液132.2gを滴下して、75モル%の中和を行い、さらに水27.4g過硫酸カリウム0.14gを添加し、これを2段目重合用の単量体水溶液(b)とした。

【0068】次に、上記五つ口円筒型丸底フラスコに、攪拌下で1段目重合用の単量体水溶液(a)を全量加えて分散させ、系内を窒素で十分に置換した後、70℃に昇温し1時間重合反応を行った。その後、重合スラリーを40℃に冷却し、2段目重合用の単量体水溶液(b)を添加した。全量添加後、再び系内を窒素で十分に置換した後、70℃に昇温し2段目の重合反応を1時間行った。2段目の重合終了後、含水ゲル状物から水分をn-ヘプタンと共に加熱留去した。脱水した含水ゲル状物に10.5gの水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル211.0mgを添加し、80℃で2時間保持した。その後、50mlのn-ヘプタンに分散した粉末状の無水マレイン酸変成ポリエチレンを2.1g添加し、さらに1時間保持した。その後、余剰の水およびn-ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、850μmのふるいで分級して吸水性樹脂(D)を得た。

【0069】製造例5：無水マレイン酸変成ポリエチレンに代えて粉末状の疎水性シリカ1.0gを用いた以外は、製造例4と同様の操作を行い、吸水性樹脂(E)を得た。

【0070】製造例6：攪拌機、還流冷却器、滴下ロート、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml容の五つ口円筒型丸底フラスコにn-ヘプタンを500ml加えた。これに、HLBが3.0のショ糖脂肪酸エステル0.92gを添加して分散させ、55℃まで昇温して溶解した後、30℃まで冷却した。

【0071】一方、500ml容の三角フラスコを用意し、80重量%アクリル酸水溶液92gを加えた。これに、外部から氷冷しつつ、30重量%水酸化ナトリウム水溶液102.2gを滴下して75モル%の中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製した。これに、ヒドロキシエチルセルロース0.46gを添加し、2時間攪拌溶解した。その後、水50.3gと、重合開始剤の過硫酸カリウム0.11gを添加し、これを単量体水溶液とした。

【0072】次に、上記単量体水溶液を、五つ口円筒型丸底フラスコに、攪拌下で全量加えて分散させ、系内を窒素で充分置換した後、70℃に昇温し1時間重合反応

を行った。重合終了後、含水状ゲル状物から水分を *n*-ヘプタンと共に加熱留去した。脱水した含水状ゲル状物に 4.6 g の水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル 92.0 mg を添加し、80℃で2時間保持した。その後、余剰の水および *n*-ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、850 μm のふるいで分級して吸水性樹脂 (F) を得た。

【0073】製造例7：攪拌機、還流冷却器、滴下ロー
ト、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml
容の五つ口円筒型丸底フラスコに *n*-ヘプタンを500
ml 加えた。これに、HLBが3.0のショ糖脂肪酸エ
ステル 0.92 g を添加して分散させ、55℃に昇温し
て溶解した後、30℃まで冷却した。

【0074】一方、500ml 容の三角フラスコを2つ
用意し、まず、80重量%アクリル酸水溶液 92 g を加
えた。これに、外部から水冷しつつ、30重量%水酸化
ナトリウム水溶液 102.2 g を滴下して75モル%の
中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製し
た。さらに、水 50.3 g と、重合開始剤の過硫酸カリ
ウム 0.11 g を添加し、これを1段目重合用の単量体
水溶液 (a) とした。次いで、別の500ml 容の三角
フラスコに、80重量%アクリル酸水溶液 119.1 g
を加え、上記のごとく冷却しつつ、30重量%水酸化ナ
トリウム水溶液 132.2 g を滴下して、75モル%の
中和を行い、さらに水 27.4 g 過硫酸カリウム 0.14
g を添加し、これを2段目重合用の単量体水溶液
(b) とした。

【0075】次に、五つ口円筒型丸底フラスコに、攪拌
下で1段目重合用の単量体水溶液 (a) を全量加えて分
散させ、系内を窒素で十分に置換した後、70℃に昇温
し1時間重合反応を行った。その後、重合スラリー液を
40℃に冷却し、2段目重合用の単量体水溶液 (b) を
添加した。全量添加後、再び系内を窒素で十分に置換
した後、70℃に昇温し2段目の重合反応を1時間行っ
た。2段目の重合終了後、含水ゲル状物から水分を *n*-
ヘプタンと共に加熱留去した。脱水した含水ゲル状物に
10.5 g の水に溶解したエチレングリコールジグリシ
ジルエーテル 211.0 mg を添加し、80℃で2時間
保持した。その後、余剰の水および *n*-ヘプタンを蒸留
により除去して乾燥し、850 μm のふるいで分級して
吸水性樹脂 (G) を得た。

【0076】製造例8：2段目の重合終了後の操作とし
て、脱水した含水ゲル状物に10.5 g の水に溶解した
エチレングリコールジグリシジルエーテル 211.0 mg
を添加して80℃で2時間保持した後さらに、50ml
の *n*-ヘプタンを分散した粉末状のエチルセルロース
を0.92 g 添加して1時間保持してから、余剰の水お
よび *n*-ヘプタンを蒸留により除去して乾燥した以外
は、製造例7と同様な操作を行い、吸水性樹脂 (H) を
得た。

【0077】製造例9：攪拌機、還流冷却器、滴下ロー
ト、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml
容の五つ口円筒型丸底フラスコに *n*-ヘプタンを500
ml 加えた。これに、HLBが13.1のヘキサグリセ
リルモノペヘニレート 1.38 g を添加して分散させ、
50℃に昇温して溶解した後、30℃まで冷却した。

【0078】一方、500ml 容の三角フラスコを2つ
用意し、まず、80重量%アクリル酸水溶液 92 g を加
えた。これに、外部から水冷しつつ、30重量%水酸化
ナトリウム水溶液 102.2 g を滴下して75モル%の
中和を行い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製し
た。さらに、水 50.3 g と、重合開始剤の過硫酸カリ
ウム 0.11 g を添加し、これを1段目重合用の単量体
水溶液 (a) とした。次いで、別の500ml 容の三角
フラスコに、80重量%アクリル酸水溶液 119.1 g
を加え、上記のごとく冷却しつつ、30重量%水酸化ナ
トリウム水溶液 132.2 g を滴下して75モル%の中
和を行い、さらに水 27.4 g 過硫酸カリウム 0.14
g を添加し、これを2段目重合用の単量体水溶液 (b)
とした。

【0079】次に、五つ口円筒型丸底フラスコに、攪拌
下で1段目重合用の単量体水溶液 (a) を全量加えて分
散させ、系内を窒素で十分に置換した後、70℃に昇温
し1時間重合反応を行った。その後、重合スラリー液を
冷却し、予め冷却した2段目重合用の単量体水溶液

(b) を添加した。全量添加後、再び系内を窒素で十分
に置換した後、浴温を70℃に保持して2段目の重合反
応を1時間行なった。2段目の重合終了後、含水ゲル状物
から水分を *n*-ヘプタンと共に加熱留去した。脱水した
含水ゲル状物に10.5 g の水に溶解したエチレングリ
コールジグリシジルエーテル 211.0 mg を添加し、
80℃で2時間保持した。その後、余剰の水および *n*-
ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、850 μm のふ
るいで分級して吸水性樹脂 (I) を得た。

【0080】製造例10：攪拌機、還流冷却器、滴下ロー
ト、温度計および窒素ガス導入管を備えた1000ml
容の五つ口円筒型丸底フラスコに *n*-ヘプタンを500
ml 加えた。これに、HLBが8.7のソルビタンモ
ノウレート 1.84 g を添加して分散させ、50℃ま
で昇温して溶解した後、30℃まで冷却した。

【0081】一方、500ml 容の三角フラスコを用意
し、80重量%アクリル酸水溶液 92 g を加えた。これ
に、外部から水冷しつつ、30重量%水酸化ナトリウム
水溶液 102.2 g を滴下して75モル%の中和を行
い、アクリル酸の部分中和物水溶液を調製した。さら
に、水 50.3 g と、重合開始剤の過硫酸カリウム 0.
11 g を添加し、これを単量体水溶液とした。

【0082】次に、上記単量体水溶液を、五つ口円筒型
丸底フラスコに、攪拌下で全量加えて分散させ、系内を
窒素で充分置換した後、70℃に昇温し1時間重合反応

を行った。重合終了後、含水状ゲル状物から水分をn-ヘプタンと共に加熱留去した。脱水した含水状ゲル状物に4.6gの水に溶解したエチレングリコールジグリシジルエーテル92.0mgを添加し、80℃で2時間保持した。その後、余剰の水およびn-ヘプタンを蒸留により除去して乾燥し、850μmのふるいで分級して吸水性樹脂(J)を得た。

【0083】加圧吸水量：吸水開始から30秒後および30分後の加圧吸水量は、図1に概略構成を示した測定装置Xを用いて行った。

【0084】図1に示した測定装置Xは、天秤1と、この天秤1上に置かれたボトル2と、空気吸入管3と、導管4と、ガラスフィルタ5と、このガラスフィルタ5上に置かれた測定部6とからなっている。天秤1はコンピューター7に連結され、秒単位また分単位でその重量変化を記録できるようになっている。ボトル2は、その内部に人工尿8を保持するものであり、その頂部の開口部に空気吸入管3が入れられている一方、胴体部に導管4が取り付けられている。空気吸入管3の下端部は、人工尿8中に没している。ガラスフィルタ5の直径は、25mmである。ガラスフィルタ5としては、相互理化学ガラス研究所のガラスフィルターNo.1(孔径100~160μm)を用いた。そして、ボトル2およびガラスフィルタ5は、導管4によって互いに連通している。また、ガラスフィルタ5は、空気吸入管3の下端に対して僅かに高い位置に固定されている。測定部6は、円筒60と、この円筒60の底部に貼着されたナイロンメッシュ61と、重り62とを有している。円筒60の内径は、2センチである。ナイロンメッシュ61は200メッシュ(目の大きさ75μm)に形成されている。そして、ナイロンメッシュ61上に所定量の吸水性樹脂9が均一に撒布されるようになっている。重り62は、吸水性樹脂9上に置かれ、吸水性樹脂9に対して5gの荷重を均一に加えることができるようになっている。

【0085】このような構成の測定装置Xでは、まずボトル2に所定量の人工尿8および空気吸入管3を入れて測定の準備を行う。人工尿8としては、蒸留水 5934.6g、NaCl 60g、CaCl₂・2H₂O 1.8g、MgCl₂・6H₂O 3.6gからなり、食用青色1号で着色したものをを用いた。次いで、円筒60のナイロンメッシュ61上に0.10gの吸水性樹脂9を均一に撒布して、この吸水性樹脂9上に重り62を置いた。測定部6は、その中心部がガラスフィルタ5の中心部に一致するようにしてガラスフィルタ5上に置いた。

【0086】一方、電子天秤1に連結されているコンピューター7を起動し、吸水し始めた時点から継続的に、ボトル2内の人工尿8の減少重量(吸水性樹脂9が吸水した人工尿8の重量)Wa(g)を、天秤1から得られる値に基づいて、分単位好ましくは秒単位にてコンピ

ューター7に記録した。吸水開始から30秒後および30分後における吸水性樹脂9の加圧吸水量は、各時点における重量Wa(g)を吸水性樹脂9の重量(0.10g)で除することにより得た。

【0087】飽和吸水量：吸水性樹脂2.0gを、500ml容のビーカー中で生理食塩水(0.9重量%NaCl水溶液)500gに分散し、1時間穏やかに攪拌して十分膨潤させた。一方で、75μm標準篩(JIS-Z8801-1982対応)の重量Wb(g)を測定しておき、膨潤ゲルを含んだ水溶液を75μm標準篩でろ過した。水平に対して成す角を約30度程度となるように傾けた状態で75μm標準篩を30分放置して、吸水性樹脂から余剰の生理食塩水を除いた。膨潤ゲルを含んだ篩重量Wc(g)を測定するとともに、この重量Wc(g)から75μm標準篩の重量Wb(g)を引いたものを、吸水性樹脂の重量(2.0g)で除することにより飽和吸水量を算出した。

【0088】重量平均粒子径：吸水性樹脂100gを量り取りその重量を仕込量Wd(g)とした。JIS-Z8801-1982対応の8つの標準篩(目開き850μm、500μm、355μm、300μm、250μm、180μm、106μm、底容器の順番に積み重ねた)の一番上の篩に吸水性樹脂を入れ、ロータップ式篩振動器を用いて10分間振動させた後に吸水性樹脂を含んだ篩の重量We(g)を測定した。各篩に残った吸水性樹脂の重量割合は、吸水性樹脂を含んだ篩の重量We(g)から篩の重量Wf(g)を引いて当該篩に残った吸水性樹脂の重量Wg(g)を測定した後、この重量Wg(g)を仕込量Wd(g)で除して100を乗ずることにより算出した。そして、各篩上に残った吸水性樹脂の重量を測定し、その結果に基づいて、積算重量が全重量の50重量%になる重量平均粒子径を次式により算出した。

【0089】

【数1】

$$\text{重量平均粒子径} = \left(\frac{50-A}{D-A} \right) \times (C-B) + B$$

【0090】式中、Aは、粒度分布の粗い方から順次重量を積算し、積算重量が50重量%未満であり、かつ50重量%に最も近い点の積算値を求めた場合の当該積算値(g)であり、また、Bは、当該積算値を求めた時の篩目開き(μm)である。また、Dは、粒度分布の粗い方から順次重量を積算し、積算重量が50重量%以上であり、かつ50重量%に最も近い点の積算値を求めた場合の当該積算値(g)であり、また、Cは、当該積算値を求めた時の篩目開き(μm)である。

【0091】逆戻り量および拡散長：逆戻り量および拡散長は、吸収性物品の状態で測定した。吸収性物品は、吸収体を40cm×12cmの大きさで重さ1gの不織布、同じ大きさで同じ重さのポリエチレンシートで挟み

付けることにより作製した。吸収体は、吸水性樹脂および粉碎パルプ（親水性繊維）をミキサーを用いて乾式混合したものを大きさが40 cm×12 cmで重さが1 gのティッシュに吹き付けた後に同じ大きさおよび重さのティッシュを重ねてシート状にし、これの全体に196 kPaの加重を加えてプレスすることにより作製した。

【0092】吸収性物品の中心付近に人工尿150 mlを1分間かけて注ぎ、5分間放置した。その後、10 cm×10 cmに裁断したろ紙（東洋ろ紙No. 2）20枚を重ねて吸収性物品の中心付近に置き、その上から3.5 kgのおもり（底面=10 cm×10 cm）を載せて3分間加重した。ろ紙に吸収された人工尿量を測定し、これを逆戻り量とした。また、吸収性物品に吸収された人工尿について、吸収性物品の長手方向の拡がりを測定し、これを拡散長とした。

【0093】〔実施例1〕製造例1で得られた吸水性樹脂（A）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例1で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0094】〔実施例2〕実施例1において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例1と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0095】〔実施例3〕製造例2で得られた吸水性樹脂（B）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例2で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0096】〔実施例4〕実施例3において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例3と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0097】〔実施例5〕製造例3で得られた吸水性樹脂（C）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例3で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸

収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0098】〔実施例6〕実施例5において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例5と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0099】〔実施例7〕製造例4で得られた吸水性樹脂（D）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例4で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0100】〔実施例8〕実施例7において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例7と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0101】〔実施例9〕製造例5で得られた吸水性樹脂（E）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例5で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0102】〔実施例10〕実施例9において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例9と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0103】〔実施例11〕製造例6で得られた吸水性樹脂（C）について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例6で得られた吸水性樹脂8 gおよび粉碎パルプ18 gを用いて、上述した方法により、重さが26 g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0104】〔実施例12〕実施例11において吸水性樹脂15 g、粉碎パルプ10 gを用いて重さが25 g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例11と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示

した。

【0105】〔実施例13〕製造例7で得られた吸水性樹脂(G)について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例7で得られた吸水性樹脂8gおよび粉碎パルプ18gを用いて、上述した方法により、重さが26g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0106】〔実施例14〕実施例13において吸水性樹脂15g、粉碎パルプ10gを用いて重さが25g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例13と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0107】〔実施例15〕製造例8で得られた吸水性樹脂(H)について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例8で得られた吸水性樹脂8gおよび粉碎パルプ18gを用いて、上述した方法により、重さが26g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0108】〔実施例16〕実施例15において吸水性樹脂15g、粉碎パルプ10gを用いて重さが25g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は実施例15と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0109】〔比較例1〕製造例9で得られた吸水性樹脂(I)について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例9で得られた吸水性樹脂8gおよび粉碎パルプ18gを用いて、上述した方法により、重さが26g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

10 【0110】〔比較例2〕比較例1において吸水性樹脂15g、粉碎パルプ10gを用いて重さが25g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は比較例1と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

20 【0111】〔比較例3〕製造例10で得られた吸水性樹脂(J)について、上述した方法により30秒後の加圧吸水量、30分後の加圧吸水量、飽和吸水量、および重量平均粒子径を測定した。一方、製造例10で得られた吸水性樹脂8gおよび粉碎パルプ18gを用いて、上述した方法により、重さが26g、吸水性樹脂の割合が30重量%である吸収体を作製した後に、この吸収体から吸収性物品を作製して逆戻り量および拡散長を測定した。これらの測定結果は、表1に示した。

【0112】〔比較例4〕比較例3において吸水性樹脂15g、粉碎パルプ10gを用いて重さが25g、吸水性樹脂の割合が60重量%である吸収体を作製した以外は比較例3と同様にして吸収性物品を作製し、逆戻り量および拡散長を測定した。その結果は、表2に示した。

【0113】

30 【表1】

吸収体中の吸水性樹脂の重量割合: 30wt%

	使用樹脂	吸水量[g/g]			重量平均 粒子径 [μm]	逆戻り量 [g]	拡散長 [cm]
		飽和	30秒値	30分値			
実施例1	(A)	64	7.9	40	210	11.2	27.5
実施例3	(B)	60	9.1	36	220	10.2	26.5
実施例5	(C)	62	8.8	38	220	12.6	27.5
実施例7	(D)	56	6.9	32	360	8.7	28.0
実施例9	(E)	59	6.3	35	340	7.9	27.5
実施例11	(F)	60	5.6	41	290	5.2	30.0
実施例13	(G)	62	2.8	39	390	1.6	30.0
実施例15	(H)	52	2.2	40	420	1.2	33.0
比較例1	(I)	64	15.0	37	360	23.0	13.5
比較例3	(J)	58	27.0	38	310	54.0	11.5

【0114】

【表2】

吸収体中の吸水性樹脂の重量割合: 60wt%

	使用樹脂	逆戻り量 [g]	拡散長 [cm]
実施例2	(A)	9.8	26.5
実施例4	(B)	9.2	26.2
実施例6	(C)	9.2	26.0
実施例8	(D)	6.3	27.0
実施例10	(E)	7.2	26.2
実施例12	(F)	3.8	28.5
実施例14	(G)	0.8	29.5
実施例16	(H)	0.7	31.5
比較例2	(I)	44.2	12.5
比較例4	(J)	54.3	11.5

【0115】表1および表2から明らかなように、吸水開始から30秒後の加圧吸水量が小さく、吸水開始から30分後の加圧吸水量が大きい吸水性樹脂を用いた吸収性物品は、逆戻り量が小さく、拡散長が大きくなっている。このような傾向は、吸収体中の吸水性樹脂の濃度が30重量%および60重量%の双方の場合ともに現れている。このように、初期吸水量が小さく、最終吸水量の大きな吸水性樹脂(A)～(H)を用いた吸収性物品は、吸収体中の樹脂の割合が大きくても優れた拡散性を

【0116】

【発明の効果】以上のように、本発明の吸収性物品は、吸収体中の吸水性樹脂の割合が大きくても優れた拡散性を発揮するばかりか、逆戻り量も少ない。そのため、本発明の吸収性物品では、実際の使用状態において漏れを防ぎ、ドライ感を与えることができる優れた性能(吸水特性)を発揮することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】加圧吸水量を測定するための装置の概略構成を示す模式図である。

10 【符号の説明】

X 測定装置

1 天秤

2 ボトル

3 空気吸入管

4 導管

5 ガラスフィルタ

6 測定部

60 円筒(測定部の)

61 ナイロンメッシュ(測定部の)


62 重り(測定部の)

7 コンピュータ

8 人工尿

9 吸水性樹脂

【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

C08J 3/24

5/04

// C08L 101:00

識別記号

CEP

FI

A61F 13/18

ターコード(参考)

303

305

330

(72)発明者 藤掛 正人

兵庫県姫路市飾磨区入船町1番地 住友精

化株式会社機能樹脂研究所内

F ターム(参考) 3B029 BA17
4C003 AA09 AA12 DA04
4C098 AA09 CC03 DD05 DD06 DD10
DD13 DD14 DD23 DD24 DD25
DD26 DD27 DD28 DD29 DD30
4F070 AA03 AA29 AB03 AB08 AB13
AC87 AC89 AE08 GA06 GC01
4F072 AA02 AB03 AD01 AD09 AD52
AD53 AG04 AL01